



Revêtement de sol 100 % PVC sans phtalates (hors produit recyclé) en dalle et en lame selon les décors. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PUR pour faciliter l'entretien. Chanfrein sur les 4 côtés.



| CLASSIFICATION | NORMES | UNITÉS | |
|--|----------------|--------|--|
| Norme produit | EN ISO 10582 | | Revêtement de sol hétérogène |
| Classement Européen | EN ISO 10874 | classe | 34-43 |
| Classement UPEC | QB 30 | | U4 P3 E2* C2 - N° 702/302-001 |
| * Selon le support | | | |
| CARACTÉRISTIQUES | NORMES | UNITÉS | |
| Format | EN ISO 24342 | cm | Lame : 20,80 x 124,30 cm Dalle : 49,65 x 99,65 cm |
| Épaisseur totale | EN ISO 24346 | mm | 2,50 |
| Épaisseur couche d'usure | EN ISO 24340 | mm | 0,70 |
| Traitement de surface | | | Polyuréthane PUR |
| Groupe d'abrasion | EN 660-2 | mm³ | ≤ 2 (Groupe T) |
| Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | type | I |
| Poids total | EN ISO 23997 | g/m² | 3960 |
| PERFORMANCES | NORMES | UNITÉS | |
| Stabilité dimensionnelle à la chaleur | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,10 (norme ≤ 0,25) |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 |
| Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔLw) | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,10 |
| Résistance à la chaise à roulettes | ISO 4918 | cycles | 25000 (sans dommage) |
| Résistance au glissement | DIN 51130 | groupe | R10 |
| Glissance (coef.) | EN 13893 | classe | DS (≥ 0,30°) |
| Solidité des couleurs à la lumière | EN ISO 105-B02 | degré | > 6 |
| Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | | Bonne |
| Conductivité thermique | EN ISO 10456 | W/m.k | 0,25 |
| Chauffage par le sol | EN 12524 | | Compatible plancher chauffant (max 27 °C) |
| Comportement électrique | EN 1815 | kV | < 2 (antistatique) |
| ENVIRONNEMENT | NORMES | UNITÉS | |
| Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours | ISO 16000-6 | µg/m³ | < 10 (Classe A+) |
| Formaldéhyde à 28 jours | ISO 16000-3 | µg/m³ | E1 (non détecté) |
| REACH (règlement européen) | 1907/2006/CE | | Conforme |

| DESCRIPTION | |
|------------------------|--|
| Conseils d'utilisation | Bureaux, locaux commerciaux et halls |
| Garantie | 5 ans en usage commercial (selon conditions) |

| CONDITIONNEMENT | Lames 20,80 x 124,30 cm - carton de 14 lames = 3,62 m² Dalles 49,65 x 99,65 cm - carton de 8 dalles = 3,96 m² |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN | Se référer au site : www.liberty-floor.com |
|---------------------------------------|---|
|---------------------------------------|---|