

Description Produit

Parquet		Contrecollé Monolame
Chanfreins		2, 4 chanfreins ou sans chanfrein selon référence
Format (L x l x ép.)	mm	185 x 13.5 x 1800 ou 2000 mm (selon dispo)
Épaisseur de parement	mm	3.5 (tolérance +0/+0.1)
Couche intermédiaire	mm	Epicéa épaisseur 8 mm
Contrebalancement	mm	Déroulé résineux de 2 mm
Épaisseur totale	mm	13 (tolérance +/- 0.2mm)
Poids	Kg/m²	7
Taux d'humidité	%	8% (+/-2%)
Essence de bois		Chêne
Traitement de surface		Vernis ou huile selon référence
Conditionnement	Paquet	1.998m² ou 2.22 m² selon longueurs et approvisionnements
	Palette	45 colis
Label environnemental		FSC
Pose		Clic SUPERLOC à plat sans colle, sans outil
	51.11	Pose flottante
	51.2	Pose collée en plein
Chauffage par le sol		Compatible (selon conditions UDIREV)

Classification	Norme	Unité	Mesures
Niveau de brillance (gloss)		Gloss 60°	Mat – 8 Gloss
Classement au feu	EN 13 501-1		Dfl-S1
Résistance thermique		Coefficient m²K/W	0.18 K/W
Classement d'usage (sur bois brut)	EN 685		31
Marquage CE	EN 14342		DOP 01-BOI-2020-005
Dégagement de formaldéhydes	EN 717-1	mg/m³	E1
Emission de COV	ISO 16 000-9	µg/m³	A+

Destination : Neuf et rénovation – Pièces sèches intérieures

Usage : logements avec accès vers l'extérieur, individuels ou collectifs / Tertiaire modéré (bureaux individuels, chambres d'hôtels, etc).

Entretien : voir protocole d'entretien des parquets vernis ou huilés UDIREV.

Choix de bois : Premium Bis / Rustique ou Campagne, voir descriptif UDIREV pour spécificités précises selon référence.



CHOIX DE BOIS UDIREV

Selon norme EN 13489

UDIWOOD AUTHENTIQUE		
Premium Bis	Rustique	Campagne
Aubier sain non admis	Aubier sain admis sur 10 mm en rive (rare)	Aubier sain admis sur 10 mm en rive.
Nœuds sains avec diamètre < à 20 mm, nœuds non adhérents avec diamètre < à 15 mm.	Nœuds sains avec diamètre < à 30 mm. Pas de limite de nombre de nœuds.	Nœuds sains avec diamètre < 70 mm et nœuds noirs avec diamètre < 10 mm. Pas de limite de nombre de nœuds.
Jaunissement non admis	Jaunissement non admis	Jaunissement admis
Gerces non admises	Gerces de 15 mm admises	Gerces admises
Entre écorce non admise	Entre écorce admise	Entre écorce admise
Ronce non admise	Ronce admise	Ronce admise
Droit de fil et dosse admis	Droit de fil et dosse admis	Droit de fil et dosse admis
Cœur sain non admis	Cœur sain admis	Cœur sain admis
Variation de couleur admise entre les lames (y compris cœur noir et cœur rouge)	Variation de couleur (y compris cœur noir et cœur rouge) admise.	Grande variation de couleur (y compris cœur noir et cœur rouge) admise.
Altération biologique non admise	Altération biologique non admise	Altération biologique non admise.