

**SOLS STRATIFIÉS
en lames**
Classe 23 - 31

AC3


* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Selon conditions,
nous consulter.

FICHE TECHNIQUE

Description	Normes	Unités
Description du produit	EN 13329	Revêtement de sol stratifié, 7 mm, Classe 23/31, AC3
Conseils d'utilisation		Neuf et rénovation Pièces sèches - Intérieur
		Résidentiel : maison individuelle, logements collectifs
Garantie		15 ans usage résidentiel

Caractéristiques	Normes	Unités
Chanfreins		4V
Format (l x L)	mm	192 x 1285
Épaisseur totale	mm	7
Poids	kg/m ²	5,808
Conditionnement	Paquet Palette	2,467 m ² / 10 lames 108,548 m ² / 44 colis
Pose		Flottante sur sous-couche, système Megaloc
Label environnemental		PEFC - Eco Institut - Blue Angel
Chauffage au sol		OK (avec sous couche appropriée)

Classification	Normes	Unités	Paramètres
Résistance à l'usure	ISO 24338 Method A	Cycles	≥ 2000 (AC3)
Résistance aux chocs	EN 17368	mm mm	Petite balle ≥ 10 Grosse balle ≥ 350
Arrachement de la surface	EN 13329	N/mm ²	≥ 1
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	Type W	Aucun dommage visible après 10 000 cycles
Gonflement	ISO 24336	%	≤ 18
Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05
Résistance aux taches	EN 438-2	Classe	Groupe 1 - 2 5 Groupe 3 4
Tenue à la lumière	EN ISO 4892	Classe	Échelle de gris ≥ 4 (EN ISO 4892-2:2013)
Émissions de formaldéhydes	ASTM D6007		US EPA TSCA Title VI / CARB P 2
Antistatique	EN 1815	kV	≤ 2,0
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Cfl-s1
Résistance thermique	EN 12667	m ² K/W	≤ 0,051
Résistance à la glissance	EN 13893	Classe	DS

Conseils de mise en œuvre et d'entretien

Voir notice de pose dans nos colis ou nous consulter. Voir notice d'entretien dans notre brochure.

Accessoires coordonnés / Nous consulter